

## **SPECIFICHE TECNICHE DEL TESSUTO**

<b>CARATTERISTICHE DESCRITTIVE</b>	<b>SPECIFICHE</b>	<b>NORMATIVE DI RIFERIMENTO</b>
<b>COMPOSIZIONE</b>	<b>100% Viscosa</b>	Decreto Legislativo n. 194 del 22.05.99
<b>TITOLO</b>	<b>Ordito DT 84 Trama DT 133</b>	ISO 7211/5-84
<b>RIDUZIONE (fili al cm)</b>	<b>Ordito 91 Trama 30</b>	EN 1049/2
<b>PESO</b>	<b>112 g/m<sup>2</sup></b>	UNI EN 12127/99

### **STABILITÀ DIMENSIONALE**

<b>VARIAZIONE DIMENSIONALI AL VAPORE (HOFMANN)</b>	<b>Ordito ± 3% Trama ± 3%</b>	DIN 53894-2
--	-----------------------------------	-------------

### **SOLIDITÀ DEL COLORE**

<b>SOLIDITÀ DEL COLORE ALLO SFREGAMENTO</b>	<b>Umido 3 Secco 3</b>	UNI EN ISO 105 – X12/97
<b>SOLIDITÀ DEL COLORE AL SUDORE ACIDO E ALCALINO</b>	<b>Degradazione 3 Scarico 3</b>	UNI EN ISO 105 – E04/98

Forint Spa  
**SEDE LEGALE E DIREZIONE  
VICENZA**

Contrà del Monte 13  
36100 Vicenza · Italy  
T +39 0444 323688  
F +39 0444 325825  
[forintvi@forint.it](mailto:forintvi@forint.it)

**SEDI COMMERCIALI:  
ROMA**

Via della Caffarelletta 51  
00179 Roma · Italy  
T +39 06 8601672  
F +39 06 86201027  
[forintrm@forint.it](mailto:forintrm@forint.it)

**MILANO**

Viale Monza 253  
20126 Milano · Italy  
T +39 02 26000240  
F +39 02 26000256  
[forintmi@forint.it](mailto:forintmi@forint.it)

**VICENZA**

Via del Progresso 41  
36100 Vicenza · Italy  
T +39 0444 565242  
F +39 0444 964062  
[forintvi-vi@forint.it](mailto:forintvi-vi@forint.it)

**PRODUZIONE E LOGISTICA**

Via Armando Vona 51  
03100 Frosinone · Italy  
T +39 0775 203023  
F +39 0775 203033  
[forintfr@forint.it](mailto:forintfr@forint.it)