

SPECIFICHE TECNICHE DEL TESSUTO

CARATTERISTICHE DESCRITTIVE	SPECIFICHE	NORMATIVE DI RIFERIMENTO
COMPOSIZIONE	100% Lana vergine	Decreto Legislativo n. 194 del 22.05.99
TITOLO	Ordito Nm 48/2 Trama Nm 48/2	ISO 7211/5-84
RIDUZIONE (fili al cm)	Ordito 47 Trama 36	EN 1049/2
PESO	366 g/m ²	UNI EN 12127/99

CARATTERISTICHE MECCANICHE

RESISTENZA A TRAZIONE	Ordito > 500 N Trama > 350 N	UNI EN 13934-1
RESISTENZA A LACERAZIONE	Ordito > 12 N Trama > 12 N	EN ISO 13937-2
RESISTENZA ALL'ABRASIONE	≥ 12.000 cicli	EN ISO 12947-2
PILLING (Metodo Martindale)	Grado 4,5	EN ISO 12945-2

STABILITÀ DIMENSIONALE

VARIAZIONE DIMENSIONALI AL LAVAGGIO A SECCO	Ordito ± 3% Trama ± 3%	UNI EN ISO 3175
---	---------------------------	-----------------

SOLIDITÀ DEL COLORE

SOLIDITÀ DEL COLORE ALLO SFREGAMENTO	Umido 4 Secco 4	UNI EN ISO 105 – X12/97
SOLIDITÀ DEL COLORE ALLA LUCE ARTIFICIALE CON LAMPADA AD ARCO ALLO XENO	5	UNI EN ISO 105 B02/01
SOLIDITÀ DEL COLORE AL LAVAGGIO A SECCO	Degradazione 4 Scarico 3/4	UNI EN ISO 105 C06/99
SOLIDITÀ DEL COLORE AL SUDORE ACIDO E ALCALINO	Degradazione 4 Scarico 3/4	UNI EN ISO 105 – E04/98

Forint Spa
**SEDE LEGALE E DIREZIONE
VICENZA**

Contrà del Monte 13
36100 Vicenza · Italy
T +39 0444 323688
F +39 0444 325825
forintvi@forint.it

**SEDI COMMERCIALI:
ROMA**

Via della Caffarelletta 51
00179 Roma · Italy
T +39 06 8601672
F +39 06 86201027
forintrm@forint.it

MILANO

Viale Monza 253
20126 Milano · Italy
T +39 02 26000240
F +39 02 26000256
forintmi@forint.it

VICENZA

Via del Progresso 41
36100 Vicenza · Italy
T +39 0444 565242
F +39 0444 964062
forintvi-vi@forint.it

PRODUZIONE E LOGISTICA

Via Armando Vona 51
03100 Frosinone · Italy
T +39 0775 203023
F +39 0775 203033
forintfr@forint.it